



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

2K Poliüretan Parke Yapıştırıcı "Esnek"

Ürün Kodu

AYK PolQuet 71

Tanımı

Ayk PolQuet 71 iki komponentli poliüretan esaslı süper esnek parke döşeme yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

Lamine parke uygulamaları

Masif parke uygulamaları

Ahşap döşeme ve kaplama işlemlerinde güvenle kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapışacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir. Var ise kazınmalı veya temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak zemin çatlak olmamalı ve düz olmalıdır. Çatlak ve düz olmayan zeminler

Ayk Tamir Harcı ile tamir edilmeli ve Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan hazır tesviye

şapı ile düzlenmelidir. Yüzey uygulamaya hazırlandıktan sonra

PolQuet A Komponenti ile PolQuet B Komponenti birbirine karıştırılır.

Hazırlanan karışım uygulama yapılacak yüzeye yeteri kadar dökülerek kalın dişli

tarak yardımı ile iyice yayılmalıdır. Herhangi bir bekleme süresine gerek kalmaksızın

uygulanacak malzeme zemine yapıştırılabilir.

Kullanım Miktarı

1 m² alan yapıştırmak için yaklaşık 800 - 2000 gr. Ayk PolQuet A+B karışımı kullanılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.

A ve B kompenantları takım halinde satılır.

A ve B kompenant gramajları gerekli karışım miktarları hesaplanarak düzenlenmiştir takım dahilindeki kompenantlar eksiksiz olarak birbirine karıştırılmalıdır.

Ayk PolQuet 71 gerekli kompenantlar tam olarak karıştırıldığı taktirde oda sıcaklığı altında 4 - 5 saat içinde sertleşmeye başlar.

Nemli yüzeylerde uygulama yapmaktan sakınılmalıdır.

Nemli zeminlerde uygulama yapmak zorunda kalındığı taktirde uygulama öncesi Ayk Nem Bariyeri ile zemin kaplanmalı ve nem zemine hapsedilmelidir.

Ambalaj Şekli

7 + 1 kg'lık takım halinde plastik kovalarda satışa sunulmuştur.

Güvenlik Önlemleri

4.4'-Metyl-siphenyldiisocyanate içerir. Yenmemeli ve yutulmamalıdır.

Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 9 ay

2K Poliüretan Parke Yapıştırıcı “Esnek”

Teknik Özellikler

Renk : A Bileşeni Beyaz

Renk : B Bileşeni Koyu kahve

İçerik : Poliüretan esaslı 2 bileşenli

Sarfiyat : 800 - 2000 gr/m²

Kuruma zamanı : 5 - 6 saat kürlenme başlangıcı .

Açık zaman : 45 - 60 dakika.

Viskozite : A Bileşeni >9000 cps

Viskozite : B Bileşeni 650 cps

Yoğunluk : A+B Komp. Karışımı 1,55 gr/lt

Son kuruma : 24 saat

Parlama noktası : Yok

Isı dayanımı : 0 , +50 C ye dayanıklıdır. Altan ısıtılmalı sistemlere dayanıklıdır.

Suya dayanıklılık : Kuruduktan sonra neme dayanıklı

Mekanik etkilere dayanımı : 7 gün

Raf ömrü : 9 ay (oda sıcaklığında)

Çekme mukavemeti : Çok iyi

Esneklik : Yarı Esnek

Basınç Dayanımı : Yoğun yaya trafiğine, fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan aseton veyaselülozik tiner ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.