



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

Linoleum Yer Döşemeleri Yapıştırıcısı

Ürün Kodu

AYK Platinum

Tanımı

Ayk Platinum Akrilik esaslı su bazlı yüksek yapışma kuvvetine sahip yeni nesil PVC ve linoleum zemin döşemeleri yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları
Linoleum cinsi doğal yer kaplamaları
Kauçuk rulo karo ve kaplamaları

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk tamir harcı ile tamiraty yapılmalıdır .
Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak zemine bir miktar yapıştırıcı dökülerek dişli tarak yardımı ile iyice yayılmalıdır. 15 - 20 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmalıdır.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 250 - 300 gr. Ayk Platinum kullanılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 C ve üzerinde olmalıdır.
Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltmemelidir.
Zemin ısı +20 C' yi geçmemelidir.
Zeminden ısıtılmalı mekanlarda ısıtma sistemi uygulama esnasında kapatılmalı ve uygulamadan 72 saat sonra tekrar çalıştırılmalıdır.
Uygulama yapılacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.
Depolama esnasında ürün dondan korunmalı ve +5 C' nin altında muhafaza edilmemelidir.

Ambalaj Şekli

18 kg'lık Plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.
1 Palet = 48 adet (18 kg'lık Ambalaj) = 864 kg
Palet ölçüleri 130*95 cm h=106 cm

Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir.
Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 6 ay

Linoleum Yer Döşemeleri Yapıştırıcısı

Teknik Özellikler

Renk : Açık yeşil

İçerik : Su bazlı saf akrilik esaslı

Sarfiyat : 250 - 300 gr/m²

Ağdaşalma zamanı : 15 - 20 dk.

Açık zaman : 40 - 45 dk.

Yoğunluk : 1150 gr/lt

Son kuruma : 72 saat

Parlama noktası : Yok

Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : + 10 C / + 30 C

Suya dayanıklılık : Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklıdır.

Raf ömrü : min. 6 ay

Çekme mukavemeti : Çok iyi

Basınç Dayanımı : Yoğun yaya trafiğine , fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Depolama

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.