



*Yapı kimyasallarında gücü,
güveni ve kaliteyi yakından görün..
ayk 'yı görün..*

ST-301 Kontak Yapıştırıcı

Ürün Kodu

AYK ST-301

Tanımı

AYK ST-301 Tek bileşenli solvent esaslı polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

Dönüşlü ve kepli PVC süpürgelik yapıştırılmasında

Esnek PVC zemin döşemelerinde

PU ve Latex kaplı yer döşemelerinin uygulanmasında güvenle kullanılır

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.

Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile

tamirati yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye ve yapıştırılacak malzemeye AYK ST-301

fırça yardımı ile sürülür. Yapıştırıcıdan en iyi sonucu alabilmek için iki taraflı uygulamak

gerekmektedir. 15 - 20 dakika beklendikten sonra yapıştırıcı sürülmüş

yüzeyler birbirine tutturulur.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 250 - 350 gr.

Ambalaj Şekli

3 lt'lik plastik galonlarda koli olarak ve 15 lt'lik tenekelerde satışa sunulmaktadır.

1 Koli = 6 Galon

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve olmalıdır.

Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.

Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.

Ağız açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.

Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.

Alttan ısıtılmalı sistemlere uygundur.

Astar uygulaması gerektirmez.

Açık renklidir leke yapmaz.

Güvenlik Önlemleri

Muhteviyatında solvent içerdiği için ateşle yaklaşılmamalıdır.

Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

Solumayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında min. 12 ay

ST-301 Kontak Yapıştırıcı

Teknik Özellikler

Renk : Altın sarısı

Görünüm : Bal kıvamında sıvı

İçerik : Solvent esaslı butadien bazlı

Sarfiyat : 250 - 350 gr/m²

Buharlaştırma zamanı : 5 - 10 dakika

Açık zaman : 45 - 60 dk.

Yoğunluk : 0,80 - 0,90 gr/lit

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 C / +30 C

Suya dayanıklılık : Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı

Raf ömrü : min. 12 ay

Çekme mukavemeti : çok iyi

Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Depolama

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.



AYK YAPI KİMYASALLARI SAN.LTD.ŞTİ.

İstanbul Yolu 31.km 06980 Kazan - Ankara - Türkiye

Telefon : 90 312 815 4 815

Fax : 90 312 815 48 16

E-mail : info@ayk.com.tr

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.